



DEKOR PASTA

ГОТОВАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ АКРИЛОВАЯ ШТУКАТУРКА

КОРОЕД

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
-БЕЛОСНЕЖНАЯ
-ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ
-ПАРОПРОНИЦЕМАЯ
-УЛУЧШЕННАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ФОРМУЛА

25 кг

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТИП ОСНОВАНИЯ		
Армированный базовый штукатурный слой		
Бетон, железобетон, ячеистый бетон		
Цементно-песчаные, цементно-известковые штукатурки		
Гипсовая штукатурка		
Цементные шпатлевки		
Листовые гипсо-, цементно-, дерево содержащие материалы		
СФЕРА РАБОТ		
Внутренние работы	Нормальная влажность	
	Повышенная влажность	
Наружные работы	Фасад	
	Цоколь	
КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ		
Под покраску		
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		
Ручной		
Машинный		

-  применение продукта рекомендовано без ограничений
-  применение данного продукта не рекомендуется, поищите замену среди других продуктов Bergauf

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА	
Цвет	Белый ¹
Вязущее	Стирол-акриловая дисперсия
Максимальная фракция	2мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ	
Расход смеси на 1 м ²	~2,5-3 кг
Толщина нанесения ²	от 2-2,5 мм
Время корректировки и формирования рисунка	25-35 мин
Высыхание поверхности	Около 24 часов
Последующие работы	Через 3 суток
Проведение работ при температуре основания	от +5 °С до +25°С

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Прочность сцепления с основанием (бетон) через 14 суток	Не менее 0,65 МПа
Температура эксплуатации	от -50 до +70°С

¹ Допускается наличие незначительного количества темных включений, обусловленных природными свойствами сырьевых компонентов, что не влияет на качество продукта и подлежит полному перекрытию при окрашивании и колеровке.

² В соответствии с максимальной фракцией.

СОСТАВ

Стирол-акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, присадки, консервант.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017.

- Бетон, железобетон, ячеистый бетон – возраст старше 3 месяцев и относительная влажность не более 4%.
- Цементно-песчаные, цементно-известковые штукатурки - возраст 28 суток и относительная влажность не более 4%.
- Isofix, Bau Putz Zement, Unter Bau, Glatte Zement, Finish Zement – возраст старше 3 дней и относительная влажность не более 6%.
- Листовые гипсо-, цементно-, дерево содержащие материалы, а также гипсовые штукатурки – толщина не менее 10 мм, относительная влажность не более 1%.

Для получения идеального декоративного эффекта отклонение ровности основания, при контроле 2-х метровой рейкой, должна составлять не более величины используемой в продукте фракции.

Подготовку основания следует проводить в 2 этапа:

1. Перед нанесением очистить поверхность от грязи и пыли, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен – всего, что может ухудшить адгезию материала к основанию. Поврежденные старые покрытия необходимо удалить. Крупные трещины рекомендуется за сутки до основного оштукатуривания заделать штукатурным составом (например, Bergauf Bau Putz Zement). Листовые материалы должны быть крепко закреплены с увеличенным коэффициентом крепления – 1,2.
2. Обеспыливание и снижение впитывающей способности основания выполнить с помощью грунтовки «Bergauf TIEFGRUNT», для сильно впитывающих основания – с помощью грунтовки «Aqua Grunt», разведённой с водой в пропорции 1:2, и высушить в течение 4-х часов. После высыхания обработать грунтовкой «Bergauf FACADE GRUNT» и высушить в течение 4-х часов. При необходимости такую грунтовку следуют колеровать в цвет последующего покрытия.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Работы следует выполнять согласно СП 293.1325800.2017
2. Перед нанесением штукатурку необходимо тщательно перемешать, так как при хранении возможно расслоение продукта. Продукт разбавлять не рекомендуется, так как он готов к применению.
3. Наносить штукатурку тёркой из нержавеющей стали под углом 60° к поверхности, толщина слоя должна соответствовать размеру зерна штукатурки (размер фракции смотри на маркировке). В течение 25-35 минут после нанесения (когда материал перестанет прилипать к инструменту), сформировать необходимую структуру с помощью пластиковой тёрки. Пластиковую тёрку нужно держать параллельно поверхности и формировать структуру лёгкими движениями, без нажима.
- Фактура «барашек» формируется круговыми движениями.
- Фактура «горизонтальный короед» формируется движениями влево-вправо.
- Фактура «вертикальный короед» (дождь) формируется движениями вверх-вниз.
- Фактура «перекрестный короед» формируется в 2 этапа: сначала совершаются движения по диагонали с правого верха в левый низ, в результате должны получиться длинные и короткие линии, затем перекрестно наносится рисунок левого верха в правый низ.
- В случае необходимости в прекращении работы, по границе штукатурного слоя приклеивают малярную ленту, которую необходимо снять до затвердевания штукатурки.
4. Декоративную штукатурку после нанесения в первые 2-3 суток следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей, ветра и дождя. Рекомендуется при таких условиях закрыть строительные леса специальной сеткой или пленкой, на здании установить водоотливы. Не допускать замораживания и пересыхания.
5. Для окрашивания поверхности декоративной штукатурки рекомендуется использовать акриловые, силиконовые или силикатные краски. Окрашивание производится не ранее, чем через 3-5 суток, в зависимости от условий окружающей среды.
- Возможна колеровка с помощью колеровочных паст на водной основе, обладающих высокой свето - и атмосферостойкостью, в соответствии с NCS, RAL и другими колеровочными системами. Рекомендуется вводить не более 5% колера, поскольку его передозировка отрицательно влияет на прочность и технологичность нанесения покрытия.
6. Сразу после работы инструменты очистить водой. Если инструменты не были очищены сразу, то потом их можно очистить только механически.

!!! Запрещено работать в дождь по мокрым поверхностям после дождя и при температуре ниже +5°С и выше +35°С.

ВНИМАНИЕ! Продукт является пожаро - и взрывобезопасным, не содержит легковоспламеняющихся компонентов.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Работы следует выполнять в средствах индивидуальной защиты рук и глаз. Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути.

Использовать в хорошо проветриваемых помещениях. Не сливать в канализацию.

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения в закрытой заводской упаковке составляет 18 месяцев со дня изготовления. Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре не менее +5° С и не более +30° С. Следует предохранять ведро с продуктом от чрезмерного нагрева и избегать хранение под прямым солнечным светом.

ВНИМАНИЕ! Допускается 5-кратное замораживание общей продолжительностью не более трех недель при температуре не ниже минус 20° С.

Главный технолог

ТУ 5772-001-71576152-2016

Дата изготовления: см. на упаковке

Продукция произведена по заказу
ООО «Бергауф Строительные Технологии».

Индекс изготовителя:

БС – ООО «Бергауф Стерлитамак», Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Короленко, 2

БМ – ООО «Бергауф Марусино», Новосибирская область, Новосибирский район, пос. Марусино, Промышленная зона 15.
Для прочих индексов изготовителем продукции является: ООО «Бергауф Строительные Технологии»

В случае возникновения претензий по качеству – просим вас сообщать по адресу: ООО «Бергауф Строительные Технологии», Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75, vseprentziutut@bergauf.ru, +7-(343)-278-52-94.

Требуется консультация по работе со смесями?

Тел. 8-800-200-0989, market@bergauf.ru

Хотите быть в курсе последних новостей,

знать о смесях больше? www.bergauf.ru



Член Союза производителей
сухих строительных смесей



Dekor Pasta дайн сәндік акрилдік сылақ «КОРОЕД» салмағы: 25 кг.
Қолдану саласы. Негіздеменің типі: Бетон, темірбетон. Ұяшықты бетон (негіздемені бұмен толтыратын қоспалармен немесе бітеменен өңдегеннен кейін жағуға болады (Bergauf «PRIMAGRUNT» немесе Bergauf «TIEFGRUNT» өнімдерімен екі қабат етіп төсеме бояу); Асбестцементтік негіздеме; Цементтік, цементтік-ізбестік сылақ; Гипстік сылақ Бітеме; Гипсті картон; Ағаш жоңқалы тақта** (негіздемені алдын-ала дайындаған кезде АЖТ үшін ғана - Bergauf «PRIMAGRUNT» немесе Bergauf «TIEFGRUNT» өнімдерімен төсеме бояу); Боялған бетондық беткі қабат*** (негіздеме арнайы дайындалған кезде (беткі қабатты құрамына ұсақ фракциялы бөліктер кіретін полимерлік негіздегі төсеме бояумен өңдеу қажет), егер беті қабат майлы (эпоксидті) бояумен боялған кезде жағу алдында оларды кетіру керек). Жұмыстар саласы: Ішкі жұмыстар; Қалыпты ылғалдылық; Жоғары ылғалдылық; Сыртқы жұмыстар; Қасбет. Беткі қабаттың сапасы: Бояудың астына арналған. Жағу тәсілі: Қолмен. Техникалық сипаттамалары. Өнімінің сипаттамалары. Түсі: Ақ. Тұтқыр: Акрилдік. Қолдану сипаттамалары 1 м²-ге құрғақ заттың жұмсалыуы: ~2,5-3 кг. Жағу қалыңдығы: 2; 2,5 мм-ден бастап. Суретті түзету және қалыптастыру уақыты: 25-35 мин. Беткі қабаттың кебуі: Шамамен 24 сағат. Одан кейінгі жұмыстар: 3 тәуліктен кейін. Жұмыстарды негіздеменің мынадай температурасында жүргізу: +5 °С-ден - 25°С-ден. Пайдалану сипаттамалары. 14 тәуліктен кейін негіздемемен (бетон) ілінісу беріктігі: Кем дегенде 0,65 МПа. Пайдалану температурасы: -50-ден +70°С-ге дейін. Өрт қауіпсіздігі: Өртену және жарылу қаупі жоқ. Құрамы: Акрилдік дисперсия, дақтар, толтырғыштар, қоспа заттар, қосынды. Негіздемені дайындау. Сылау алдында негізгі сылауға дейін бір тәулік салған мерзімде ірі жарықтарды сылақ қоспасымен бітеген жөн (мысалы, Bergauf Bau Putz Zement). Сылақты жақпас бұрын дайындалған негіздемені «PRIMAGRUNT» немесе «TIEFGRUNT» төсеме бояуымен өңдеп, 4 сағат бойы кептірген жөн. Бетон, темірбетон, гипсті картон және ағаш жоңқалы тақталар (АЖТ), тығыз боялған беткі қабаттар үшін негіздеменің сіңіргіш қабілетін төмендетуге және адгезиясын арттыруға арналған, ұсақ фракциялық бөлшектер қосылған полимерлік негізіндегі арнайы төсеме бояуды пайдалануға кеңес беріледі. 4 сағат бойы кептіріңіз. Қажет болса, осындай төсеме бояуды келесі жабынның түсіне колерлеген жөн. Жұмыс тәртібі. Жағу алдында сылақты мұқият араластыру қажет, себебі сақтау кезінде өнім қатпарлануы мүмкін. Өнімді сұйылтудың қажеті жоқ, себебі ол қолдануға дайын. Сылақты тоттанбайтын болаттан жасалған үккішпен беткі қабатқа қатысты 60° бұрыш астында жағыңыз, қабаттың қалыңдығы түйірдің өлшеміне сәйкес келу керек. Жаққаннан кейін 25-35 минут ішінде (материал құралға жабыспаған кезде) пластикті үккіштің көмегімен қажетті құрылымды қалыптастырыңыз. Пластикті үккішті беткі қабатқа қатарлас етіп ұстаңыз және құрылымды жеңіл қимылмен, қыспай қалыптастырыңыз. «Қозы» фактурасын айналма қозғалыспен қалыптастырады; «Көлденең қабық құрты» фактурасы оңға-солға қарай қозғалыспен қалыптастырылады. «Тіке қабық құрты» (жаңбыр) фактурасы төмен-жоғары қарай қозғалыспен қалыптастырылады «Айқасқан қабық құрты» фактурасы 2 кезең болып қалыптасады: алдымен оң жақ жоғарыдан сол жақ төменге қарай қиғаш сызық бойымен, содан кейін сол жақ жоғарыдан оң жақ төменге қарай айқастандырып сурет салынады. Жұмысты тоқтату қажет болған жағдайда сылақ қабатының шекарасына бояу таспасын жабыстырады, оны сылақ қатқанша алып тастау қажет. Беткі қабатты сәнді сылақпен бояу үшін акрилдік, силикондық немесе силикаттық бояуларды пайдаланған жөн. Қоршаған ортаның жағдайына байланысты бояу 3-7 тәуліктен кейін жүргізіледі. Суда еритін дақтардың мөлшеріне су негізіндегі колерлеу пасталарының көмегімен ерітілді колерленуі мүмкін. Колердің минималды мөлшерін пайдалануға кеңес беріледі, себебі мөлшерлемеден асып кетуі жабынның беріктігіне және жабынды жағудың технологиялығына әсер етеді. Сәнді сылақты жаққаннан кейін алғашқы 2-3 тәулік ішінде оны тікелей күн сәулесінен, жел мен жаңбырдан қорғаған жөн. Осындай жағдайларда құрылысқа арналған орман ағаштарын арнайы тормен немесе үлдірмен жабуға, ғимараттарға су жинайтын су ағызыштарды орнатуға кеңес беріледі. Қауып қалуына және кеуіп қалуына жол берілмейді. Жаңбыр жауып тұрған кезде, жаңбырдан кейінгі дымқыл беткі қабатта және +5 °С-ден төмен темпартатурада жұмыс істеуге тыйым салынады. Қауіпсіздік техникасы. Материалдың көзге және тыныс алу жолына тіліп кетуіне жол бермеңіз. Жақсы желдетілетін орынжайларда пайдаланыңыз. Кәріз құбырына ағызбаңыз. Сақтау Жабық зауыттық қаптамада кепілді сақтау мерзімі дайындалған күннен бастап 18 айды құрайды. Техникалық шарттар № 5772-001-71576152-2016
Өндіруші: «Бергауф Невьянск» деген ООО.
Свердловсктің облысы, Невьянский аудан, автодороги 86 километрі Екатеринбург-Серов, А/1.
Тел.: +7(343) 278-52-94(95-99); E - mail: market@bergauf.ru