

ТЕРРАКОАТ СИЛИКОН XL ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ НА СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ СО БОРОЗДЧАТОЙ ТЕКСТУРОЙ ТИПА «КОРОЕД»

КОДЫ ПРОДУКЦИИ

Terracoat Silicone Excel 1,0 мм	61468
Terracoat Silicone Excel 1,5 мм	61437
Terracoat Silicone Excel 2,0 мм	61413
Terracoat Silicone Excel 2,5 мм	61418

ОПИСАНИЕ

Terracoat Silicone Excel - готовое к применению финишное декоративное штукатурное покрытие на основе силиконового связующего с бороздчатой текстурой типа «короед».

Материал обеспечивает сочетание качественной архитектурной отделки с легкостью нанесения и долговечностью, обладает универсальностью по возможности применения и максимальным набором технических преимуществ и характеристик.

Материал предлагается в виде 4 фракций: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 мм.

СВОЙСТВА

- Связующее на силиконовой основе
- Для применения внутри и снаружи зданий
- Высокая механически прочность и долговечность
- Повышенная способность к диффузии водяного пара
- Устойчивость к загрязнениям, легкая очистка
- Высокая водонепроницаемость и эластичность
- Высокая адгезия к большинству типов строительных оснований
- Экологически безопасен, на водной основе
- Идеален в качестве финишного покрытия в системах СФТК с любым типом теплоизоляционного материала
- Рекомендован для применения в регионах с экстремальными климатическими условиями

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Terracoat Silicone Excel может наноситься при отделке фасадов и внутренних помещений как на новые, так и на старые поверхности из бетона, цементосодержащих плит, выравнивающих штукатурок, гипсокартона, плоского шифера, подготовленных с применением соответствующих материалов Террако. Благодаря высокой паропроницаемости, рекомендован для нанесения на стены с повышенной влажностью, стены старых построек, в том числе при реставрации памятников архитектуры.

Допускается наносить на старые поверхности, окрашенными матовыми дисперсионными красками, имеющими достаточную несущую способность.

Не применим на поверхностях, окрашенных масляными красками, красками, на основе мела, лаками.

В качестве финишного покрытия сертифицирован для использования в качестве декоративно-защитного покрытия в системах СФТК Террако.

14.03.2022



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Все поверхности, на которые не планируется нанесение Terracoat Silicone Excel должны быть защищены.

Основание должно быть ровным, прочным, сухим, очищенным от пыли, известкового налета, жировых пятен, битума, высолов и других инородных загрязнений. Все дефекты основания должны быть отремонтированы.

Сильно впитывающие, пылящие и ослабленные поверхности предварительно обрабатываются грунтовками, проникающего действия, например, Террагрунт Махи, а при необходимости обеспечения высокой паропроницаемости основания- силиконовым грунтом Silprime.

При поражении поверхности плесенью или грибом, необходимо выполнить ее очистку биоцидным раствором Террастерил, после чего обработать антигрибковой пигментированной грунтовкой Террако Антиплесень.

Старые малярные покрытия на водной основе, с хорошей адгезией к основанию, рекомендуется предварительно зашкурить наждачной бумагой.

Перед нанесением покрытия основание должно быть загрунтовано адгезионной грунтовкой из ассортимента Террако, например, Террагрунт Белый. Грунтование может выполняться с помощью валика или с помощью краскопульта.

При применении Terracoat Silicone Excel грунтовку рекомендуется предварительно заколеровать в цвет, близкий к цвету самого покрытия.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед работой материал необходимо тщательно перемешать с помощью низкооборотного миксера.

При необходимости, довести покрытие до требуемой консистенции добавлением небольшого количества воды. Материал наносится с помощью нержавеющей кельмы слоем толщиной в «одно зерно». Для получения окончательного внешнего вида покрытия, нанесенный Terracoat Silicone Excel затирается с использованием пластиковой гладилки в горизонтальном, вертикальном или круговом направлении для получения борозд различной направленности. Во избежание сухих краев, нанесение Terracoat Silicone Excel следует производить без остановок от одного края поверхности до другого, стыкуя рабочие захватки по принципу «мокрый по мокрому».

Окончательно текстура нанесенного покрытия формируется после высыхания.

Нанесение Terracoat Silicone Excel следует выполнять в сухих условиях при относительной влажности не более 80% и температурах основания и окружающей среды +5- +30°C. Низкие температуры и высокая влажность могут существенно увеличивать время окончательного твердения и высыхания покрытия.

Время начального высыхания нанесенного материала при нормальных условиях составляет 4-6 часов, полное высыхание – в течении 24 часов.

После работы инструменты вымыть водой.

Для исключения различий в оттенках материала на отдельно взятой поверхности следует использовать материалы, относящиеся к одной партии выпуска.

При дозаказе материала того же цвета рекомендуется указывать номер партии материала и дату его производства (указываются на упаковке).

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Terracoat Silicone Excel	Расход (кг / м ²)	Инструмент
1,0 мм	1,2-1,3	Кельма
1,5 мм	1,5-1,8	Кельма
2,0 мм	2,3-2,6	Кельма
2,5 мм	2,7-3,1	Кельма

БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе рекомендуется соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки.

При попадании материала в глаза, промыть их большим количеством воды, и обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

Terracoat Silicone Excel выпускается в пластиковых ведрах по 25 кг. Хранить материал в чистом сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, при температурах +5+30°C.

Нераскрытые ведра могут храниться в течение 18 месяцев. В первую очередь использовать материал с более ранней датой выпуска. Хранить в месте недоступном для детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт	Декоративное финишное полимерное покрытие на силиконовой основе
Внешний вид покрытия	Матовое покрытие с бороздчатой текстурой типа “короед”
Варианты зернистости	1,0, 1,5, 2,0, 2,5 мм
Пигменты	Устойчивые к неблагоприятным погодным условиям и UV-излучению
Цвет	Изначально - белый
Колеровка	Колеруется по цветовой палитре «TERRACO COLOURS»
Разбавление	Готов к применению, допускается добавление воды до 5%
Добавки	Бактерицидные, антикоррозийные
Токсичность	Не токсично, экологически безопасно, на водной основе
Нанесение	С помощью металлическая кельма
Текстурирование	С помощью пластиковой терки- гладилки
Время высыхания (при 20±2°C)	Начальное -коло 4-6 часов, полное - в течении 24 часов.
Условия хранения	При положительных температурах, в отсутствии прямого солнечного воздействия
Упаковка	Пластмассовые ведра 25 кг
Хранение	18 месяца в заводской нераскрытой упаковке



А Россия, 125212, г. Москва,
Головинское шоссе, 5А, БЦ Водный, оф. 6017
Тел.: +7 495 921 22 37,
info@terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,
ул. Целинная, 15 К,
Тел.: +7 4212 41 05 63,
info.vostok@terraco.ru