

КОДЫ ПРОДУКЦИИ

Флексикоат (Flexicoat)	66110
-------------------------	-------

ОПИСАНИЕ

Flexicoat – это однокомпонентная готовая к применению акриловая гидроизоляционная мастика, образующая бесшовное гидроизоляционное покрытие, обладающее отличной адгезией, эластичностью, и долговечностью. Флексикоат обладает водостойкостью и устойчивостью к воздействию внешних атмосферных факторов, что позволяет его использовать, в первую очередь снаружи зданий, в том числе, в регионах с экстремальными условиями эксплуатации. Сохраняет свои свойства в широком диапазоне температур.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Однокомпонентная готовая к применению гидроизоляционная мастика
- Образует эластичное гибкое бесшовное покрытие
- Великолепная адгезия к различным поверхностям
- Проницаем для водяного пара
- Устойчив к воздействию UV-излучения
- Пригоден для последующей облицовки керамической плиткой
- Практически без запаха, экологически безопасен, может без ограничений использоваться внутри помещений.
- Доступен для ограниченных пешеходных перемещений после высыхания
- Сохраняет свои свойства в диапазоне от -45 до +60С
- Доступен для тонирования пигментами на водной основе

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Гидроизоляционная мастика Flexicoat может применяться как снаружи (террасы, балконы, пандусы) , так и внутри помещений (например, санузлы, душевые, кухонные зоны) для устройства гидроизоляционного бесшовного покрытия стен и полов без постоянного воздействия воды. В большинстве случаев, эксплуатация гидроизоляционного покрытия предусматривает в последующем облицовку поверхности керамической плиткой, брусчаткой или тротуарной плиткой. Имеет высокую устойчивость к ультрафиолету и другим атмосферным воздействиям, может использоваться снаружи зданий без дополнительной защиты, например для устройства плоских кровель. Flexicoat имеет отличную адгезию к разнообразным типам основания, например, бетону, цементно-песчаным стяжкам, тротуарным плитам, асфальту, легкому бетону, а также к металлическим поверхностям, дереву, асбоцементу, что позволяет выполнять надежные примыкания и окончания гидроизоляционного ковра.

14.04.2022



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Все смежные поверхности, на которые не планируется нанесение Flexicoat должны быть защищены. Основание должно быть ровным, прочным, сухим, очищенным от пыли, известкового налета, жировых пятен, битума, высолов и других инородных загрязнений. Все дефекты основания должны быть отремонтированы с применением ремонтных смесей Terramix или эластичного заполнителя трещин Handyflex. Сильно впитывающие, пылящие и ослабленные поверхности следует предварительно обработать проникающими грунтовками Тетрако или раствором грунтовки-концентрат Тетрабонд А, разведенной с водой в пропорции 1:3-1:5.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Flexicoat готов к применению, перемешивание не требуется. Материал наносится послойно 2-мя или 3-мя слоями при помощи валика кисти или распылителя до образования покрытия суммарной толщиной не менее 1 мм. Общий расход материала составляет 1,4-1,5 кг/м². Нанесение каждого последующего слоя возможно после высыхания ранее нанесенного слоя Флексикоат, не менее чем через 4-6 часов.

Гидроизоляцию горизонтальных (“пол-стена”) и вертикальных (“стена-стена”) внутренних и внешних углов строительных конструкций, а также выпуски различных коммуникаций рекомендуется выполнять с укладкой специальных эластичных гидроизоляционных лент, заводским способом сваренных угловых элементов и манжет разного размера, которые устанавливаются по месту (вклеиваются на слой гидроизоляции) до устройства основного гидроизоляционного покрытия.

При устройстве гидроизоляции кровли с применением Flexisoat необходимо обеспечить уклон поверхности не менее 1 : 75 для отвода воды и исключения образования запруженных участков. Не допускается наносить Flexisoat на влажную поверхность или основание имеющее повышенное содержание влаги.

Необходимо исключить воздействие дождя на нанесенное покрытие до его полного высыхания . Время начального высыхания составляет 4-6 часов, полное время высыхания- 24 часа (при оптимальных условиях температуры и влажности воздуха). Допустимые температуры нанесения +5 - +30С, влажность не выше 80%. Пониженная температура и повышенная влажность могут увеличивать время высыхания покрытия. При нанесении снаружи, для предотвращения ускоренной потери влаги и протекания нормальных процессов полимеризации рекомендуется выполнять нанесение и сушку Флексикоат в отсутствие прямого воздействия солнца и сильного ветра.

Нагрузка водой и облицовка керамической плиткой допускаются через 3 дня после нанесения.

После окончания выполнения работ инструменты вымыть водой.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При выполнении работ рекомендуется соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки.

При попадании раствора в глаза, промыть их большим количеством воды, и, при необходимости, обратиться ко врачу.

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

Flexisoat выпускается в пластиковых ведрах по 4 и 20 кг.

Хранить материал в чистом сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, а также вдали от отопительных приборов. Замораживание – не допускается.

Нераскрытые ведра могут храниться в течение 18 месяцев.

В первую очередь рекомендуется использовать материал с более ранней датой выпуска.

Хранить в месте недоступном для детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт	Однокомпонентное эластичное гидроизоляционное покрытие
Связующие	Сополимеры акрила
Варианты зернистости	Минеральные наполнители ультра мелких фракций
Пигменты	Устойчивые к неблагоприятным погодным условиям и UV-излучению
Цвет	Белый. Может подколорываться водорастворимыми пигментами
Рекомендованные температуры нанесения	+5 - +30С
Разбавление	Готовое к применению покрытие. Разбавление не допускается
Расход материала	1,4- 1,5 кг/для толщина покрытия 1 мм
Адгезия к бетону	Не менее 0,5 Мпа
Адгезия к металлу	Не менее 0,5 Мпа
Удельная плотность	1,3-1,4 кг/дм ³
Нанесение	Малярный валик с низким ворсом, кисть, распылитель
Время высыхания (при 20±2 °С)	Начальное - от 4 до 6 часов, полное – 24 часа
Условия хранения	При положительных температурах, в отсутствие прямого солнечного воздействия и источников нагрева
Упаковка	Пластиковые ведра 4 и 20 кг
Хранение	18 месяца в заводской нераскрытой упаковке



А Россия, 125212, г. Москва,
Головинское шоссе, 5А, БЦ Водный, оф. 6017
Тел.: +7 495 921 22 37,
e-mail: info@terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,
ул. Целинная, 15 К,
Тел.: +7 4212 411 392,
sales@terraco.ru